

Shipolin

Produktbeskrivelse

Type

Dette er et tiksotropt alkydbasert toppstrøk.

Egenskaper og fordeler

Den har en blank overflate med utmerkede flytegenskaper. Den har en blank overflate med en god glansbestandighet. Den er enkel å påføre.

Bruksområde

Til bruk som toppstrøk i atmosfærisk miljø.

Emballasje

	Volum (liter)	Spannstørrelse (liter)
Shipolin	1 / 3	1 / 3
Nevnte volum gjelder fabrikkproduserte varer. Variasjoner i emballasjestørrelse og fyllingsgrad kan forekomme pga lokale bestemmelser.		

Produktdata

Farger	i henhold til farvekart		
Generisk type	alkyd		
Tørrestoff	47 ± 2 volum%		
Flammepunkt	62 °C		
VOC	425	g/l	US EPA method 24
VOC-Direktivet	3,57	g/kg	SED (1999/13/EC)

Påføringsinformasjon

Dette produkt kan påføres med

Pensel: Bruk høy-kvalitets naturlig pensel (for eksempel grevling eller oksehår).

Rull: Bruk en 2 mm skumgummirull eller en 5 mm naturhårsrull.

Spredeevne (forbruk) pr. strøk

Teoretisk 15,7 m²/l - 9,4 m²/l

Anbefalt filmtykkelse pr. strøk

Våt 65 µm - 110 µm
Tørr 30 µm - 50 µm

Blandeforhold (volum)

En-komponent

Tynner

Jotun Thinner No. 2

Tørketider

Relativ luftfuktighet (RH) 50 %				
Underlagstemperatur	5 °C	10 °C	23 °C	40 °C
Overflatetørr / Berøringstørr	8h	6h	4h	2h
Gjennomtørr	20h	14h	6h	3h
Overmalingsintervall, minimum	36h	18h	16h	12h

Bruksanvisning

Forbehandling

Overflater med fett, olje eller annen forurensning vaskes med anbefalt Jotun Yachting vaskemiddel. Høytrykksspyling med ferskvann etterfulgt av sliping med P280-P360. For best resultat bør underlaget være rent, tørt og fritt for forurensning.

Gunning

Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Sparkel, kitt, fugemasse

Se TDS, punktet Bruksanvisning for det valgte Jotun Yachting produktet.

Siste strøk

Påfør 2 strøk.

Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Produktet bør oppbevares i et tørt rom med god ventilasjon og holdes unna varmekilder og åpen flamme. Emballasjen må holdes godt lukket. Håndteres med forsiktighet.

Holdbarhet ved 23 °C

Shipolin 48 måned(er)

I noen markeder kan holdbarheten være kortere grunnet lokal lovgivning. Ovennevnte er minimum holdbarhet, etter dette skal produktet kontrolleres.

Helse og sikkerhet

Vennligst observer miljø- og sikkerhetsmerkingen som er anvist på emballasjen.

Det er utarbeidet et sikkerhetsdatablad for produktet.

Detaljert informasjon vedrørende helse- og sikkerhetsrisiko samt forsiktighetsregler for bruk av dette produktet, er spesifisert i produktets sikkerhetsdatablad.

Førstehjelpstiltak, se punkt 4.

Håndtering og oppbevaring, se punkt 7.

Transportinformasjon, se punkt 14.

Opplysninger om lover og forskrifter, se punkt 15.

Ansvarsbegrensning

Informasjonen i dette dokumentet er gitt etter Jotuns beste kunnskap, basert på laboratorietesting og praktiske erfaringer. Jotuns produkter regnes som halvfabrikata, og som sådan brukes produktene ofte under forhold utenfor Jotuns kontroll. Jotun kan ikke garantere noe annet enn kvaliteten på selve produktet. Mindre produktendringer kan bli gjennomført for å overholde lokale krav. Jotun forbeholder seg retten til å endre gitte data uten varsel.

Brukere bør alltid konsultere Jotun for konkret veiledning om de generelle egenskapene for dette produktet mot deres behov og spesifikke bruksområder .

Dersom det er uoverensstemmelse mellom ulike språklige utgaver av dette dokumentet, vil English (United Kingdom) versjonen være gjeldende.